

Штукатурка для ручной обработки, для внешних работ LB-KNAUF Grundputz-Leicht Aussen, handisch

ТИП РАСТВОРА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СПОСОБ ОБРАБОТКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП РАСТВОРА

Сухая смесь заводского производства LB-Knauf Leichtputz для приготовления строительного раствора на известково-цементной основе, с полистиролом в качестве заполнителя, соответствующая требованиям стандарта ONORM B 3340, предназначена для ручной обработки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LB-Knauf Leichtputz - базовая штукатурка для всех подходящих оснований, для внутренних и внешних работ. Штукатурка LB-Knauf Leichtputz особенно подходит для нанесения на основания из высокопористого кирпича, пористого бетона и древесно-волоконистых плит.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ

Основание: Проверку и предварительную обработку штукатурного основания следует осуществлять согласно требованиям стандарта ONORM B 3414, B 3346 и B 2210. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, отслаивающихся частиц и выветренных участков, обладать достаточной несущей способностью, быть не промерзшим и не водоотталкивающим. Кроме того, бетонные поверхности необходимо очистить от остатков масла для опалубки и спеченной корки. Детали строительной конструкции должны соответствовать требованиям стандартов, иметь соответствующую плоскостность и заделанные швы. Перечисленные ниже основания необходимо обработать следующими средствами:

Обожженный кирпич - предварительная грунтовка всей поверхности средством Vorspritzer

Пористый бетон - обработка грунтовкой LB-Knauf Ytong Grundiermittel (в качестве противопожарной защиты), грунтовкой Knauf Grundiermittel

Бетонные и строительные блоки с цементом в качестве связующего вещества - предварительная грунтовка всей поверхности средством Vorspritzer.

Древесно-волоконистые плиты - армирование поверхности проволочной сеткой, слой предварительной грунтовки Vorspritzer толщиной 8 мм.

Гладкие бетонные поверхности - адгезионные шпалы или связующие строительные растворы.

Оштукатуривание: Перед началом оштукатуривания в случае необходимости поверхность основания следует увлажнить, для простой обработки вдоль кромок и по углам поместить плитусы с защитой от коррозии. Швы каменной кладки, поврежденные участки, прорезы для коммуникаций и т.д. сначала следует заделать раствором, в случае необходимости предусмотрев армирование или перекрытие посредством основания под штукатурку.

В местах стыков стен из различных строительных материалов и стыков на большой площади поверхности потолка следует предусмотреть разрез посредством кельмы глубиной до основания под штукатурку. При толщине штукатурки свыше 25 мм рекомендуется наносить штукатурку в два слоя, мокрым по мокрому. Максимальная толщина слоя штукатурки без армирования - 40 мм. В качестве основания под керамическую плитку штукатурку можно наносить только в один слой. Штукатурка для внешних работ LB-Knauf Leichtputz Aussen набрызгивается вручную слоем требуемой толщины, разравнивается кельмой и, если это необходимо для нанесения последующего покрытия, поверхность обрабатывается теркой после отверждения.

Указания: поверхности, предназначенные для укладки керамической плитки, не следует затирать. Во время обработки и процесса схватывания температура воздуха и строительной конструкции должна быть выше + 5 °C.

Свежеоштукатуренные поверхности следует выдержать влажными 2 дня.

Время выстаивания для штукатурки: перед нанесением каждого последующего покрытия - 10 дней на каждый 1 см толщины штукатурки.

Арт. №: 8181 ...; 8182 ...

Технические данные:

Макс. размер частиц: 3 мм

Предел прочности на сжатие: > 2,5 Н/мм²

Предел прочности на изгиб при растяжении: > 1,0 Н/мм²

Предел прочности на сцепление при

растяжении: > 0,1 Н/мм²

Вес 1 литра раствора: < 1,3 кг/литр

Коэффициент: 7

Расход материала: около 10 кг/м² на 1 см толщины слоя

Номинальная толщина: 20 мм

Количество воды для затворения раствора: около 10 литров/мешок

Время обработки до начала отверждения раствора: около 3-х часов

Форма поставки: мешки по 40 кг, 1,2 т на европоддоне, насыпью в бункере

Хранение: в сухом месте на деревянной решетке может храниться около 12 месяцев

Гарантии качества:

Контроль в заводской лаборатории и сторонний контроль с привлечением официально уполномоченной на государственном уровне лаборатории испытаний. Испытания осуществляются в соответствии с требованиями стандарта ONORM B 3340.

ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
E-mail: knauf-ua@svitonline.com
Донецк (+38 062) 345-1578;
Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 29-1300;
Крым (+38 067) 409-9714; Днепропетровск (+38 067) 502-1707.